



**FineFloor**  
Напольные покрытия со вкусом!

ООО «Файн Флор Рус»  
197348 Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.  
Тел: 8-800-777-03-96  
finefloor.ru

## **Инструкция по применению клея-фиксатора для напольных покрытий Underfloor EasyFix UF-81.**

Универсальный клей-фиксатор для напольных покрытий.

Высококачественный водно-дисперсионный клей для фиксации (липкого крепления с возможностью легкого удаления или замены) текстильных напольных покрытий, в т.ч. ковровой плитки, на различных подложках, рулонных ПВХ и виниловых покрытий, замковой/свободнолежащей LVT плитки и кварц-винила, и др. Подходит для полов с подогревом, выдерживает нагрузку от роликовых кресел и ножек мебели. Для впитывающих и не впитывающих влагу горизонтальных оснований внутри помещений, в т.ч. для укладки на прочно лежащие, подготовленные покрытия (лакированный паркет, винил, коммерческий линолеум, керамогранит).

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- легкое нанесение;
- профессиональное качество;
- подходит для бытового и коммерческого применения;
- может применяться для теплых полов и под мебель на роликах;
- морозостойкий;
- для впитывающих и не впитывающих влагу оснований;
- не содержит растворителей;
- высокая остаточная липкость.

### **УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности не ниже +15°C и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Сильно впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.
2. Перед применением тщательно перемешать. Равномерно нанести клей зубчатым шпателем А1 или валиком на основание, куда покрытие будет уложено и в дальнейшем удалено (в этом случае на изнаночной стороне покрытия после его удаления не останется клея). При нанесении клея в труднодоступных местах следует использовать кисть. Шпатель А1 используется в случае укладки покрытия на очень грубое, фактурное основание (грубая полусухая стяжка), валик используется в случае укладки на гладкое подготовленное основание (наливной пол, старый коммерческий линолеум и т.д.).
3. Покрытие укладывается на полностью подсохший слой фиксатора (при прикосновении пальцем пленка должна оставаться липкой, но не переходить на палец). Время подсушки – ок. 20-40 минут и зависит от различных факторов (влажности воздуха, температуры в помещении, количества нанесенного клея и т.п.). Если покрытие укладывается в еще влажный клеевой слой, то оно приклеивается, что в дальнейшем препятствует его замене. Прочность фиксации покрытия зависит от количества нанесенного фиксатора, впитывающей способности основания и подосновы покрытия. При необходимости



**FineFloor**  
Напольные покрытия со вкусом!

ООО «Файн Флор Рус»  
197348 Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., д.10, корп. Э.  
Тел: 8-800-777-03-96  
finefloor.ru

количество наносимого фиксатора следует увеличить. Свежие загрязнения клеєм сразу же удалить водой.

4. По окончании срока службы покрытие легко удаляется с основания. Остатки фиксатора можно удалить высокощелочным очистителем. Предварительно следует проверить очиститель на основании (во избежание его повреждения) и дать ему некоторое время подействовать, после чего размягченный фиксатор удалить вручную или механически, далее промыть очищенное основание водой.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Состав: сополимерная дисперсия, загуститель, консервант, функциональные добавки, вода. Консистенция: средняя вязкость. Цвет покрытия: бежевый после высыхания. Плотность: ок. 1,32 г/см<sup>3</sup>. Время подсушки: 20-40 мин. Время укладки: до 60 мин. после подсушки (в зависимости от основания и покрытия). Готовность к эксплуатации: сразу по окончании укладки покрытия. Способ нанесения: зубчатый шпатель А1/валик. Расход: 150 г/м<sup>2</sup> (валик), 200-250 г/м<sup>2</sup> (шпатель А1).

### **ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°C в заводской невскрытой упаковке. Допускается транспортное замораживание до 5 циклов, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Умеренно опасное вещество (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно не менее минуты промыть их водой.

**Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована по ISO 9001:2015.**



Изготовитель: ООО «Голдбастик»  
220141, Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Стариновская, 2, пом.173, каб.3  
e-mail: info@goldbastik.com  
тел. +375 29 3955530

Изготовлено в Республике Беларусь.  
Адрес производства: г. Минск, ул. Уручская, 25/6.